

PHOENIX *Xtra* **BLANKETS**



Stratos



**Our highly compressible all-round blanket
solution for conventional sheet-fed printing /**

**Unsere hochkompressible Lösung für den
konventionellen Bogen-Offset**



Printing blankets / Drucktücher

Made in Germany

Stratos

- Newly designed 'Phoenix SCT' (Sandwich-Comp Technology) with two harmonized compressible layers /
Neuentwickelte 'Phoenix SCT' (Sandwich-Comp Technologie) mit zwei optimierten kompressiblen Schichten
- Sturdy carcass technology with low elongation values /
Robuste Karkassen-Technologie mit geringer Dehnung
- Higher stability against edge marking /
Sehr gute Kantenstabilität

Product attributes / Produktmerkmale

Colour / Farbe	Blue / Blau
Identification / Markierung	PHOENIX marking with article and batch number / PHOENIX Markierung mit Artikel- und Chargennummer
Art. no. / Art.-Nr.	322

Applications / Einsatzgebiete

 HQ	Sheet-fed offset / Bogen-Offset	★★★★
	Packaging / Verpackung	★★
	Metal decoration / Blechdruck	
 WLO	Waterless printing / Wasserloser Druck	
	UV printing / UV-Druck	
	Hybrid: conv. + UV / Hybrid: konv. + UV	★★
 H ₂ O	Waterbased varnishes / Wasserlacke	
	UV varnishes / UV-Lacke	
	Newspaper printing / Zeitungsdruck	
	Heatset printing / Akzidenzdruck	
	Label printing / Etikettendruck	
	Business form / Endlosdruck	


★★★★ Excellent / Sehr gut

★★ Good / Gut

★ Suitable / Geeignet

High smash resistance /
Hohe Knauscherbeständigkeit

Two specially harmonized
compressible layers /
Zwei speziell abgestimmte
kompressible Schichten



Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol. $\pm 0,02$ mm) / Dicke (Tol. $\pm 0,02$ mm)	Art. 322: 1.96 mm
Norm	DIN EN ISO 2286-3*
Surface Hardness / Härte Deckgummi	approx. / ca. 48 Shore A
Norm	DIN ISO 48-4*/**
Compressibility / Kompressibilität	approx. / ca. 12 %
Norm	R_05_10 AA3119*
Surface / Oberfläche	ground / geschliffen

* Performed in accordance with the given standard. Please note that the number of samples tested may differ. / In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann.

** The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself. / Die ausgewiesene Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden. /